

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDART	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı Thickness difference between elements	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max<min<0,50 mm T average< 0,50 mm t max<min<0,50 mm
Aşınma dayanımı Abrasion Resistance	EN 438	Dairesi=4000 Cycle=4000
Elementin baş kısmı gönye sapması Deviation from squareness of element	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu Length tolerance	EN 13329	l<1500mm l farkı<0,5mm l<1500mm l difference<0,5mm
Yüzey tabakasının genişliği Width tolerance	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm
Kıvrıma dönme miktarı Edgewise bending	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü Surface smoothness	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 dışbükey < %1,00 Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1 concave < %0,50 convex < %1,00
Elementler arası açıklık Space between elements	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm O average<0,15mm o max 0,15mm
Elementler arası yükseklik farkı Height difference between elements	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm H average< 0,10mm H max<0,15mm
Yüzey sağlamlığı Surface soundness	EN 13329	> 1 N/mm ²
Çizilme mukavemeti [N] Scratch resistance	EN 438	>3,5
Salma dayanımı [MJ] LM resistance	EN ISO105	Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 6 için yeterli Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6
Çarpma mukavemeti Impact resistance	EN 13329	32. sınıf için IC2 IC2 for 32+ class
Koltuk rekorajı etkisi Determination of the effect of a castor chair	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak No change or damage on appearance should occur
Mobilya ayağı etkisi Determination of the effect of a castor furniture	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur
Sıcak kaplara dayanıklılık Resistance to hot pots	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ağızına karşı dayanıklılık Resistance to cigarette burnt fire	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık Resistance to water vapor	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Lake tutmaya karşı dayanıklılık Stain resistance	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suya şişme 24 hours swelling in thickness	EN 13329	< %18
Yoğunluk Density	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı Bending strength	EN 317	40 N/mm ²
Elastisite modülü Modulus of elasticity	EN 310	3500 N/mm ²
Çukma dayanımı Vertical internal bond	EN 319	≥1,2 N/mm ²

SINIFI / CLASS

	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
Aşınma sınıfları Abrasion classes	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2		AC3	AC4	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	> 1500		>2000	>4000	>6000

NATURA PARKENİN YAPISI / LAYERS OF NATURA FLOORING



Üst Kaplama: Laminat parkeye çizilmeden koruyan en üst katmandır.

Dekor Kağıdı: Laminat parkeye sonsuz renk ve desen özelliği verebilen dekoratif tabakadır.

HDF: Yüksek yoğunlukta lif levha tabakasıdır.

Balans Kağıdı: Stabilizasyonu sağlayan, nemden ve çarpılmadan koruyan tabakadır.

Overlay: Top layer protects laminate flooring from scratches.

Decor Paper: Decorative layer, which gives different alternative colours and designs to laminate flooring.

HDF: High density fiberboard.

Balance Paper: Bottom layer, which protects from humidity and distortion, provides stabilization.

